

GRAVE 0/20 GNTA

Pétrographie : CALCAIRE DUR GIVETIEN
Elaboration : Concassé

Annule et remplace la FTP du 03 juillet 2023
GRAVE NON HUMIDIFIEE EN PRODUCTION
CLASSEMENT SELON LES CATEGORIES USUELLES EN APPLICATION DE LA NORME NF EN 13285 POUR LES GNT :
UF12 - LF4 - OC85 - Gp - LA30 - MDE25 - MB2.5 - FI25 - F1

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme		Code
020	NF EN 13285 Graves non traitées		Gp (03/07/2023)

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	MB	VBS
Incertitude U	2				2	2	4	4				4				2	1	0	0.5	
V.S.S.+U	13.0				34	44	57	70				85				100	100	100	3.00	
V.S.S.	11.0	12.0			32	42	53	66				81				98	100	100	2.50	0.10
V.S.I.	6.0				3	6	12	23				43				88	98	100		
V.S.I.-U	4.0				1	4	8	19				39				86	97	100		
Borne moyenne maxi					20	27	38	52				72								
Borne moyenne mini					9	14	21	33				54								

Partie informative

Résultats de production

du 03/04/23 au 29/11/23																				
	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	MB	VBS
Maximum	8.8	9.3	11	13	15	21	32	44	52	59	67	73	81	87	95	98	100	100	1.80	0.08
Moyenne Xt	7.1	7.5	8	10	13	18	26	37	43	50	58	67	76	82	88	96	100	100	1.05	0.04
Minimum	6.1	6.4	7	9	11	16	23	31	36	41	47	55	65	72	79	94	100	100	0.10	0.02
Ecart-type	0.79	0.84	1.0	1.1	1.0	1.4	2.5	3.8	4.2	4.8	5.1	5.2	4.7	4.6	4.2	1.1	0.0	0.0	0.409	0.015
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

