

0/63 mm

Péetrographie : CALCAIRE DUR GIVETIEN
Elaboration : Concassé

Annule et remplace la FTP du 03 juillet 2023
GRAVE NON HUMIDIFIEE EN PRODUCTION
CLASSEMENT SELON LES CATEGORIES USUELLES EN APPLICATION DE LA NORME NF EN 13285 POUR LES GNT :
UF9 - LF2 - OC85 - Gp - LA30 - MDE25 - MB2.5 - FI25 - F1

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0	63
---	----

NF EN 13285 Graves non traitées

Gp (03/07/2023)

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	80	125	MB	VBS
Incertitude U	2				2	4			4				4		3			2	1	0	0.5	
V.S.S.+U	10.0				34	46			57				70		84			100	100	100	3.00	
V.S.S.	8.0	12.0			32	42			53				66		81			99	100	100	2.50	0.10
V.S.I.	2.0				3	6			12				23		43			89	98	100		
V.S.I.-U	0.0				1	2			8				19		40			87	97	100		
Borne moyenne maxi					20	27			38				52		72							
Borne moyenne mini					9	14			21				33		54							

Partie informative

Résultats de production

	jusqu'au 25/09/23																					
	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	80	125	MB	VBS
Maximum	5.2	5.4	8	12	16	23	28	31	36	41	50	53	56	63	77	84	92	99	100	100	1.50	0.08
Moyenne Xt	3.8	4.0	7	9	13	18	21	25	29	33	38	42	45	52	67	75	84	94	100	100	0.98	0.04
Minimum	2.4	2.5	5	6	8	12	13	16	19	23	29	30	34	40	56	64	75	90	100	100	0.50	0.01
Ecart-type	0.94	0.92	1.2	1.5	1.9	2.7	3.5	3.9	4.3	4.8	5.6	5.8	6.0	6.0	5.0	5.0	5.1	3.4	0.0	0.0	0.248	0.027
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

