

GRAVE 0/20 GNTA

Péetrographie : CALCAIRE DUR VISEEN
Elaboration : Concassé

Annule et remplace la FTP du 12 juillet 2023
GRAVE 0/20 NON HUMIDIFIEE EN PRODUCTION
CLASSEMENT SELON LES CATEGORIES USUELLES EN APPLICATION DE LA NORME NF EN 13285 POUR LES GNT :
UF12 - LF4 - OC85 - GA - LA30 - MDE25 - MB2.5 - FI25 - F1

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Code
0	20	NF EN 13285 Graves non traitées	GNT3 sauf UF12 (01/01/2005)

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	MB	VBS
Etendue e	6				10	14	16	16				16		16		10	2	0		
Incertitude U	2				2	4	4	4				4		3		2	1	0	0.5	
V.S.S.+U	12.0				24	35	46	58				78		88		100	100	100	3.00	
V.S.S.	10.0				22	31	42	54				74		85		99	100	100	2.50	0.10
V.S.I.	4.0				12	17	26	38				58		69		89	98	100		
V.S.I.-U	2.0				10	13	22	34				54		66		87	97	100		
Ecart-type max	1.82				3.03	4.24	4.85	4.85				4.85		4.85		3.03	0.61	0.00		

Partie informative

Résultats de production

du 04/07/23 au 20/12/23																				
	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	MB	VBS
Maximum	9.9	10.6	13	17	22	30	42	54	58	63	66	74	82	85	90	99	100	100	2.30	0.08
Xt+1.25xEcart-types	9.2	10.1	12	17	21	29	40	52	55	58	63	70	78	83	89	98	100	100	1.66	0.06
Moyenne Xt	7.7	8.4	10	14	19	25	35	46	49	52	57	65	72	77	83	96	100	100	0.88	0.03
Xt-1.25xEcart-types	6.2	6.7	8	11	16	21	29	40	43	46	51	60	67	71	78	94	100	100	0.09	0.01
Minimum	5.3	5.6	6	9	14	18	27	39	42	44	50	60	65	71	78	93	100	100	0.30	0.01
Ecart-type	1.20	1.34	1.7	2.3	2.3	3.3	4.4	4.7	4.7	4.9	4.8	4.1	4.4	4.6	4.3	1.8	0.0	0.0	0.629	0.019
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

