

grave 0/20 GNT3 B2C3

Péetrographie : CALCAIRE DUR VISEEN
Elaboration : Concassé

Annule et remplace la FTP du 12 juillet 2023
GRAVE 0/20 GNTB HUMIDIFIEE EN PRODUCTION
RECOMPOSITION GRANULOMETRIQUE : 0/4 = 41 %, 4/6.3 = 9 %, 6.3/10 = 17 %, 10/14 = 11 %, 14/20 = 22 %
CLASSEMENT SELON LES CATEGORIES USUELLES EN APPLICATION DE LA NORME NF EN 13285 POUR LES GNT :
UF9 - LF4 - OC85 - GA - LA30 - MDE25 - MB2.5 - FI25 - F1
CLASSEMENT SELON LA NORME NF EN 13286-7 : B2 C3

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 20

NF EN 13285 Graves non traitées


GNT3 (01/01/2005)

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	MB	VBS
Etendue e	5				10	14	16	16				16		16		10	2	0		
Incertitude U	2				2	4	4	4				4		3		2	1	0	0.5	
V.S.S.+U	11.0				24	36	46	58				78		88		100	100	100	3.00	
V.S.S.	9.0				22	32	42	54				74		85		99	100	100	2.50	0.10
V.S.I.	4.0				12	18	26	38				58		69		89	98	100		
V.S.I.-U	2.0				10	14	22	34				54		66		87	97	100		

Partie informative

Résultats de production

	du 04/07/23 au 20/12/23																			
	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	MB	VBS
Maximum	8.7	9.8	12	16	21	29	41	52	58	63	66	74	80	84	90	99	100	100	2.30	0.08
Xt+1.25xEcart-types	8.4	9.3	12	16	20	28	39	50	54	57	62	69	76	82	88	98	100	100	1.64	0.06
Moyenne Xt	7.1	7.7	9	13	18	24	34	44	48	51	56	64	71	77	83	96	100	100	0.85	0.03
Xt-1.25xEcart-types	5.8	6.2	7	10	15	20	28	39	42	45	51	59	66	72	78	94	100	100	0.06	0.01
Minimum	5.3	5.6	6	9	14	18	27	39	42	45	51	60	65	72	78	93	100	100	0.30	0.01
Ecart-type	1.03	1.22	1.6	2.3	2.2	3.2	4.3	4.6	4.6	4.6	4.5	3.9	3.9	3.9	3.9	1.9	0.0	0.0	0.631	0.020
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21



le Responsable Laboratoire

E. COLIN