

0/31.5 GNT

Péetrographie : CALCAIRE DUR VISEEN  
Elaboration : PRIMAIRE

Annule et remplace la FTP du 13 juillet 2023  
GRAVE NON HUMIDIFIEE EN PRODUCTION  
CLASSEMENT SELON LES CATEGORIES USUELLES EN APPLICATION DE LA NORME NF EN 13285 POUR LES GNT :  
UF12 - LF4 - OC85 - GC - LA30 - MDE25 - MB2.5 - FI25 - F1


Partie contractuelle  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Code
0	31.5	NF EN 13285 Graves non traitées	Gc (17/10/2006)

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	MB	VBS
Etendue e	6				10	14	20	20			20				20		10	2		0		
Incertitude U	2				2	2	4	4			4				3		2	1		0	0.5	
V.S.S.+U	12.0				22	30	43	52			64				83		100	100		100	3.00	
V.S.S.	10.0				20	28	39	48			60				80		99	100		100	2.50	0.10
V.S.I.	4.0				10	14	19	28			40				60		89	98		100		
V.S.I.-U	2.0				8	12	15	24			36				57		87	97		100		
Ecart-type max	1.82				3.03	4.24	6.06	6.06			6.06				6.06		3.03	0.61		0.00		

Partie informative  
Résultats de production

du 05/07/23 au 19/12/23																						
	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	MB	VBS
Maximum	9.0	9.4	10	14	18	24	33	47	51	55	60	66	71	74	80	88	99	100	100	100	1.20	0.06
Xt+1.25xEcart-types	8.0	8.4	10	13	17	23	33	46	51	55	58	63	69	72	76	84	99	100	100	100	0.97	0.05
Moyenne Xt	6.8	7.2	8	11	15	20	27	39	43	47	51	56	62	65	70	79	96	100	100	100	0.62	0.03
Xt-1.25xEcart-types	5.6	5.9	7	10	12	17	22	31	36	40	44	49	55	59	63	73	94	100	100	100	0.28	0.01
Minimum	5.2	5.5	6	9	12	16	20	30	34	37	41	45	51	55	60	72	91	100	100	100	0.20	0.01
Ecart-type	0.96	1.01	1.1	1.4	1.9	2.6	4.2	5.8	5.8	5.8	5.6	5.6	5.5	5.3	5.2	4.4	2.1	0.1	0.0	0.0	0.276	0.015
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23




le Responsable Laboratoire

E. COLIN



FR  
TRIEZ  
RÉEMPLOYEZ  
RECYCLEZ



DISTRIBUTEUR



OU  
PLATEFORME



OU  
DÉCHÈTERIE

Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)