

0/31.5 GNT

Péetrographie : CALCAIRE DUR GIVETIEN
Elaboration : Concassé

Annule et remplace la FTP du 03 juillet 2023
GRAVE NON HUMIDIFIEE EN PRODUCTION
CLASSEMENT SELON LES CATEGORIES USUELLES EN APPLICATION DE LA NORME NF EN 13285 POUR LES GNT :
UF12 - LF4 - OC85 - Go - LA30 - MDE25 - MB2.5 - FI25 - F1

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 31.5

NF EN 13285 Graves non traitées

Go (03/07/2023)

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	MB	VBS
Incertitude U	2				2	2	4	4			4				3		2	1		0	0.5	
V.S.S.+U	12.0				22	28	39	50			64				81		100	100		100	3.00	
V.S.S.	10.0	12.0			20	26	35	46			60				78		99	100		100	2.50	0.10
V.S.I.	4.0				0	6	10	18			31				50		89	98		100		
V.S.I.-U	2.0				0	4	6	14			27				47		87	97		100		
Borne moyenne maxi					15	21	28	38			51				70							
Borne moyenne mini					5	11	17	26			39				58							

Partie informative

Résultats de production

	du 13/02/23 au 20/11/23																					
	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	MB	VBS
Maximum	8.6	8.8	9	11	14	17	23	34	38	43	49	58	65	70	74	85	99	100	100	100	1.80	0.08
Moyenne Xt	5.7	6.0	7	8	10	13	19	28	33	38	44	51	59	63	68	79	97	100	100	100	1.24	0.04
Minimum	4.1	4.3	5	6	8	12	16	22	25	29	34	41	48	52	58	70	95	100	100	100	0.90	0.02
Ecart-type	1.16	1.15	1.1	1.2	1.4	1.3	1.8	2.8	3.3	3.7	4.2	4.6	4.7	4.8	4.5	4.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.290	0.019
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

