

0/10 mm

Péetrographie : CALCAIRE DUR VISEEN
Elaboration : Concassé (Tertiaire)

Annule et remplace la FTP du 12 juillet 2023


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme															Code					
0	10	Norme NF P 18-545 Article 7															a (01/01/2012)					

		0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	D/2	5	6.3	7.1	8	D	10	12.5	14	16	2D	20	MB	VBS	LA	LA+MDE	MDE
Etendue e		6					20					20				10			2		0						
Incertitude U		2					3					3				2			1		0		0.5				
V.S.S.+U		12.0					43					80				100			100		100		2.50				
V.S.S.		10.0					40					77				99			100		100		2.00	0.10	30	45	25
V.S.I.		4.0					20					57				89			98		100						
V.S.I.-U		2.0					17					54				87			97		100						
Ecart-type max		1.82					6.06					6.06															
Xr		8					30					66				94			100		100						

Partie informative
Résultats de production

	jusqu'au 18/12/23																				du 17/07/23 au 18/12/23		
	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	7.1	8	10	12.5	14	16	20	MB	VBS	LA	LA+MDE	MDE
Maximum	8.9	10	13	19	28	37	51	62	68	73	79	83	87	98	100	100	100	100	1.60	0.09	22	34	12
+1.25xEcart-types	9.0	10	12	18	25	35	47	58	64	70	78	82	87	97	100	100	100	100	1.52	0.07			
Moyenne Xt	7.9	9	11	16	22	30	43	54	60	67	74	80	84	94	100	100	100	100	1.05	0.05	20	30	10
-1.25xEcart-types	6.8	8	9	14	19	26	38	50	56	64	71	77	82	91	99	100	100	100	0.57	0.02			
Minimum	6.1	7	9	14	19	24	36	50	56	64	69	74	80	91	99	100	100	100	0.50	0.03	19	27	7
Ecart-type	0.88	0.8	1.2	1.6	2.3	3.5	3.7	3.2	3.1	2.4	3.0	2.3	2.3	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.381	0.020	1.0	2.0	2.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	8	8	8



le Responsable Laboratoire
E. COLIN