

grave 0/20 GNT3 B2C3

Péetrographie : CALCAIRE DUR VISEEN
Elaboration : Concassé

Annule et remplace la FTP du 12 juillet 2023
GRAVE 0/20 NON HUMIDIFIEE EN PRODUCTION
RECOMPOSITION GRANULOMETRIQUE : 0/4 = 41 %, 4/6.3 = 9 %, 6.3/10 = 17 %, 10/14 = 11 %, 14/20 = 22 %
CLASSEMENT SELON LES CATEGORIES USUELLES EN APPLICATION DE LA NORME NF EN 13285 POUR LES GNT :
UF9 - LF4 - OC85 - GA - LA30 - MDE25 - MB2.5 - FI25 - F1
CLASSEMENT SELON LA NORME NF EN 13286-7 : B2 C3

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Code
0	20	NF EN 13285 Graves non traitées	GNT3 (01/01/2005)

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	MB	VBS
Etendue e	5				10	14	16	16				16		16		10	2	0		
Incertitude U	2				2	4	4	4				4		3		2	1	0	0.5	
V.S.S.+U	11.0				24	36	46	58				78		88		100	100	100	3.00	
V.S.S.	9.0				22	32	42	54				74		85		99	100	100	2.50	0.10
V.S.I.	4.0				12	18	26	38				58		69		89	98	100		
V.S.I.-U	2.0				10	14	22	34				54		66		87	97	100		

Partie informative
Résultats de production

du 04/07/23 au 20/12/23																				
	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	MB	VBS
Maximum	8.7	9.8	12	16	21	29	41	52	58	63	66	74	80	84	90	99	100	100	2.30	0.08
Xt+1.25xEcart-types	8.4	9.3	12	16	20	28	39	50	54	57	62	69	76	82	88	98	100	100	1.64	0.06
Moyenne Xt	7.1	7.7	9	13	18	24	34	44	48	51	56	64	71	77	83	96	100	100	0.85	0.03
Xt-1.25xEcart-types	5.8	6.2	7	10	15	20	28	39	42	45	51	59	66	72	78	94	100	100	0.06	0.01
Minimum	5.3	5.6	6	9	14	18	27	39	42	45	51	60	65	72	78	93	100	100	0.30	0.01
Ecart-type	1.03	1.22	1.6	2.3	2.2	3.2	4.3	4.6	4.6	4.6	4.5	3.9	3.9	3.9	3.9	1.9	0.0	0.0	0.631	0.020
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

