

GRAVE 0/31.5 GNT2 B2C2 (GNTB)

Péetrographie : CALCAIRE DUR VISEEN

Annule et remplace la FTP du 13 juillet 2023
GRAVE 0/31.5 GNTB HUMIDIFIEE EN PRODUCTION
RECOMPOSITION GRANULOMETRIQUE : 0/4 = 43 %, 4/6.3 = 5 %, 6.3/10 = 10 %, 10/14 = 10 %, 14/20 = 10 %, 20/31.5 = 22 %
CLASSEMENT SELON LES CATEGORIES USUELLES EN APPLICATION DE LA NORME NF EN 13285 POUR LES GNT :
UF12 - LF4 - OC85 - GB - LA30 - MDE25 - MB2.5 - FI25 - F1
CLASSEMENT SELON LA NORME NF EN 13286-7 : B2 C2

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Code
0	31.5	NF EN 13285 Graves non traitées	GNT2 (17/10/2006)

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	MB	VBS
Etendue e	5				10	10	14	16			16				16		10	2		0		
Incertitude U	2				2	4	4	4			4				3		2	1		0	0.5	
V.S.S.+U	11.0				22	29	41	54			63				82		100	100		100	3.00	
V.S.S.	9.0				20	25	37	50			59				79		99	100		100	2.50	0.10
V.S.I.	4.0				10	15	23	34			43				63		89	98		100		
V.S.I.-U	2.0				8	11	19	30			39				60		87	97		100		
Ecart-type max	1.52				3.03	3.03	4.24	4.85			4.85				4.85		3.03	0.61		0.00		

Partie informative
Résultats de production

du 04/07/23 au 20/12/23																						
	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	50	63	MB	VBS
Maximum	7.9	9.1	11	15	19	25	36	48	51	52	57	65	71	74	78	86	99	100	100	100	2.00	0.09
Xt+1.25xEcart-types	7.9	8.5	10	15	19	25	35	48	51	52	57	65	71	75	79	86	98	100	100	100	1.30	0.06
Moyenne Xt	6.8	7.4	9	13	17	22	32	43	46	48	52	59	65	69	73	81	96	100	100	100	0.76	0.04
Xt-1.25xEcart-types	5.8	6.3	8	11	14	20	29	39	42	43	46	53	59	63	68	75	94	100	100	100	0.22	0.01
Minimum	5.4	5.8	7	10	12	17	28	38	40	41	44	51	55	59	64	72	93	99	100	100	0.20	0.01
Ecart-type	0.80	0.90	1.1	1.6	2.0	2.1	2.7	3.6	3.7	3.7	4.3	4.8	4.8	4.6	4.2	4.0	1.5	0.2	0.0	0.0	0.433	0.022
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

